

# Grave 0/20 TV

**Producteur :** Cimescaut Materiaux  
**Péetrographie :** Calcaire  
**Elaboration :** Concassé

**Utilisateur :** Controle Interne

période de validité : 01/01/12 au 31/07/12

## Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

**Classe granulaire**

0 20

**Norme**

Référence Interne Conforme à la Norme XP P 18-545

**Catégorie**


article 7 : code C d

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	6.3	10	14	20	28	40	Teneur en fines
Etendue e														
V.S.S.+U	16.0	17.0	18.0	25.0	32.0	46.0	69.0	79.0	94.0	98.0	100.0	100.0	100.0	
V.S.S.	14.0	15.0	16.0	23.0	30.0	43.0	65.0	75.0	90.0	95.0	99.0	100.0	100.0	14.0
V.S.I.	4.0	5.0	6.0	7.0	10.0	13.0	15.0	25.0	40.0	60.0	80.0	98.0	100.0	4.0
V.S.I.-U	2.0	3.0	4.0	5.0	8.0	10.0	11.0	21.0	36.0	57.0	78.0	97.0	100.0	
Ecart-type max														

## Partie informative Résultats de production

du 07/07/11 au 15/12/11

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	6.3	10	14	20	28	40	Teneur en fines
Maximum	13.6	15.6	19.1	23.6	28.8	35.7	45.6	56.2	73.2	87.8	98.6	100.0	100.0	13.6
Xf+1.25xEcart-types	11.4	12.7	14.9	18.9	23.0	30.7	41.5	53.1	70.9	85.8	98.2	100.0	100.0	11.4
Moyenne Xf	8.8	9.9	11.5	14.3	17.9	24.6	34.6	45.9	63.6	80.4	97.0	100.0	100.0	8.8
Xf-1.25xEcart-types	6.3	7.0	8.0	9.7	12.8	18.4	27.7	38.7	56.4	74.9	95.9	100.0	100.0	6.3
Minimum	6.0	6.7	7.8	9.7	12.6	18.0	28.2	38.6	55.4	73.6	95.3	100.0	100.0	6.0
Ecart-type	2.02	2.28	2.76	3.71	4.06	4.91	5.53	5.73	5.80	4.35	0.91	0.00	0.00	2.00
Nombre de résultats	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Unité	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%



V. Durieux, Directeur de production

E. Villée, Responsable labo

Fiche N° 002000

Code C f9 selon PTV 411  
Classé Cd21 selon GTR 1994