

Sable 0/5 Valorisé



Producteur : Cimescaut Materiaux
Péetrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé

Utilisateur : Controle Interne

période de validité : 01/01/12 au 31/07/12

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 5.6

Bouwstoffenbesluit (Nederlands)


Producteur

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	11.2	Module de finesse	Valeur de bleu (MB)	Teneur en eau	Teneur en fines
Etendue e														
V.S.S.+U	28.0	35.0	40.0	51.0	64.0	84.0	100.0	100.0	100.0	100.0	4.15	12.00		28.0
V.S.S.	26.0	32.0	36.0	47.0	60.0	80.0	99.0	99.0	100.0	100.0	4.00	10.00		26.0
V.S.I.	6.0	7.0	7.0	7.0	20.0	40.0	60.0	85.0	98.0	100.0	2.40	0.00		6.0
V.S.I.-U	4.0	4.0	3.0	3.0	16.0	36.0	57.0	83.0	97.0	100.0	2.25	0.00		4.0
Ecart-type max														

Partie informative Résultats de production

du 04/07/11 au 14/12/11

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	11.2	Module de finesse	Valeur de bleu (MB)	Teneur en eau	Teneur en fines
Maximum	23.8	26.3	30.0	37.1	47.6	66.0	88.0	97.8	100.0	100.0	3.91	2.60	10.9	23.8
Xf+1.26xEcart-types	20.9	23.2	27.0	33.3	43.7	61.9	84.7	96.5	100.0	100.0	3.84	2.46	3.6	20.9
Moyenne Xf	17.2	19.4	22.9	28.6	38.1	55.2	79.9	94.8	100.0	100.0	3.56	2.37	1.6	17.2
Xf-1.26xEcart-types	13.6	15.6	18.8	23.8	32.4	48.5	75.1	93.1	100.0	100.0	3.28	2.28	0.0	13.6
Minimum	12.3	15.0	18.0	22.1	30.3	46.4	74.0	91.9	99.9	100.0	3.07	2.30	0.1	12.3
Ecart-type	2.91	3.05	3.28	3.78	4.49	5.38	3.84	1.36	0.02	0.00	0.230	0.072	1.60	2.90
Nombre de résultats	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	102	22
Unité	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		g	%	%



V. Durieux, Directeur de production

E. Villée, Responsable labo