

# Gravillon 2/8



**Producteur :** Cimescaut Materiaux  
**Péetrographie :** Calcaire  
**Elaboration :** Concassé

**Utilisateur :** Controle Interne

période de validité : 01/01/12 au 31/07/12

### Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

**Classe granulaire**

2 8

**Norme**

Bouwstoffenbesluit (Nederlands)

**Catégorie**

Producteur


	1	2	4	8	11.2	16	Coefficient d'aplatissement	Los Angeles	LA+MDE	Micro-Deval	Teneur en eau	Teneur en fines
Etendue e		15	35	15								
V.S.S.+U	6.0	20.0	73.5	100.0	100.0		29.0	28.0	48.0	23.0		2.3
V.S.S.	5.0	15.0	67.5	99.0	100.0	100.0	25.0	25.0	45.0	20.0		2.0
V.S.I.	0.0	0.0	32.5	85.0	98.0	100.0						
V.S.I.-U	0.0	0.0	26.5	80.0	97.0							
Ecart-type max			10.61									

### Partie informative

Résultats de production

du 05/07/11 au 13/12/11

	1	2	4	8	11.2	16	Coefficient d'aplatissement	Los Angeles	LA+MDE	Micro-Deval	Teneur en eau	Teneur en fines
Maximum	3.8	11.0	54.7	99.2	100.0	100.0	22.2	18.7	38.1	19.9	2.4	2.0
Xf+1.26xEcart-types	3.3	7.8	51.3	99.1	100.0	100.0	20.9	18.4	36.8	18.9	1.5	2.0
Moyenne Xf	2.5	5.4	46.5	98.6	100.0	100.0	18.3	17.4	33.6	16.2	0.9	1.7
Xf-1.26xEcart-types	1.8	3.0	41.6	98.0	100.0	100.0	15.8	16.3	30.4	13.5	0.3	1.4
Minimum	1.4	1.8	36.7	97.4	100.0	100.0	14.0	15.2	30.0	12.8	0.1	1.2
Ecart-type	0.60	1.92	3.89	0.44	0.00	0.00	2.00	0.80	2.50	2.20	0.50	0.20
Nombre de résultats	24	24	24	24	24	24	25	24	24	24	143	24
Unité	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%



V.Durieux, Directeur de production

E.Villée, Responsable labo