

Essais	Norme de Référence	Fréquence d'essai minimale	Sur quel matériau ?	Lieu d'exécution de l'essai
Masse volumique réelle (MVR) + Ab	EN1097-6	2 fois par an	Sur 1 gravillon + 1 sable.	Laboratoire Cimescaut .
Los Angeles (LA)	EN 1097-2	Une fois par mois	Sur la fraction 10/14 .	Laboratoire Cimescaut .
Micro-Deval (MDE)	EN 1097-1	Une fois par mois	Sur la fraction 10/14 .	Laboratoire Cimescaut .
Gelivité (G)	EN 1367-1	Une fois tous les deux ans .	Sur 1 gravillon .	Laboratoire extérieur .
Teneur en chlorures	EN 1744-1	1 / 2 ans	Sur 1 classe granulaire	Laboratoire extérieur.
Alcalins Actifs (Na ₂ O équiv.)	LPC N°37	Une fois par an .	Sur 1 gravillon + 1 sable.	Laboratoire extérieur .
Teneur en sulfates (en SO ₄ ²⁻)	EN 1744-1	Une fois par an .	Sur 1 gravillon + 1 sable.	Laboratoire extérieur .
Teneur en soufre (en S ²⁻)	EN 1744-1	Une fois par an .	Sur 1 gravillon + 1 sable.	Laboratoire extérieur .
Matières organiques	EN 1744-1	Une fois par an .	Sur 1 fraction sable 0/4	Laboratoire Cimescaut .