

Grave 0/20 TV

Producteur : Cimescaut Materiaux
Pétrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé

Client : Controle Interne

période de validité : 01/07/10 au 31/12/10

Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0 20

Norme

Référence Interne Conforme à la Norme XP P 18-545

Catégorie


article 7 : code C d

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	6.3	10	14	20	28	40	Teneur en fines
Etendue e														
V.S.S.+U	16.0	17.0	18.0	25.0	32.0	46.0	69.0	79.0	94.0	98.0	100.0	100.0	100.0	
V.S.S.	14.0	15.0	16.0	23.0	30.0	43.0	65.0	75.0	90.0	95.0	99.0	100.0	100.0	14.0
V.S.I.	4.0	5.0	6.0	7.0	10.0	13.0	15.0	25.0	40.0	60.0	80.0	98.0	100.0	4.0
V.S.I.-U	2.0	3.0	4.0	5.0	8.0	10.0	11.0	21.0	36.0	57.0	78.0	97.0	100.0	
Ecart-type max														

Partie informative
Résultats de production

du 04/02/10 au 01/07/10

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	6.3	10	14	20	28	40	Teneur en fines
Maximum	14.4	15.2	16.8	19.5	23.8	31.0	42.3	54.0	69.9	84.3	98.2	100.0	100.0	14.3
Xf+1.25xEcart-types	12.2	13.4	15.2	18.6	22.7	30.8	42.6	54.2	70.6	84.8	98.3	100.0	100.0	12.1
Moyenne Xf	9.2	10.3	11.9	14.5	17.9	24.4	34.3	44.7	60.7	76.8	95.3	100.0	100.0	9.1
Xf-1.25xEcart-types	6.2	7.1	8.6	10.5	13.2	18.1	25.9	35.1	50.8	68.7	92.2	100.0	100.0	6.2
Minimum	5.5	6.5	7.7	9.4	11.4	15.2	21.3	28.6	41.3	60.3	87.9	100.0	100.0	5.5
Ecart-type	2.38	2.50	2.65	3.24	3.81	5.09	6.69	7.65	7.91	6.46	2.44	0.00	0.00	2.30
Nombre de résultats	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
Unité	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%



V.Durieux, Directeur de production

E.Villée, Responsable labo